MURALTAC - LINEN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET CONFORMITÉ



DESCRIPTION DU PRODUIT

Film imprimable en PVC polymère blanc mat de 6 mil, sans phtalates, doté d'un adhésif ultra amovible. Son fini gaufré semblable au lin ajoute de la profondeur aux visuels. Repositionnable pendant la pose sur une surface adaptée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

STRUCTURE DU PRODUIT	
Film	PVC polymère blanc mat, sans phtalates
Fini	Gaufré, aspect lin
Adhésif	Technologie ultra amovible et repositionnable
Papier protecteur (liner)	Papier fin de 88 lb (143 g/m²), enduit de PE sur les deux faces et siliconé sans solvant sur une face
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Épaisseur du film	6 mil (150 µm)
Épaisseur de l'adhésif	1 mil
Rapport film / adhésif	6:1
Durabilité extérieure	5 ans; amovibilité pendant 2 ans
Température d'application	Supérieure à 41 °F (5 °C)
Plage de température de service	-4 °F à 203 °F (-20 °C à 95 °C)
Résistance à la flamme	FTMS 191, méthode 5903
Durée de conservation	2 ans
Conditions d'entreposage	59 °F à 72 °F (15 °C à 22 °C); humidité relative de 50 à 55 %
CLASSEMENTS DE RÉACTION AU FEU	
Canada : CAN/ULC-S102	PASS - réussi; rapport 19-002-379(D)
États-Unis : ASTM E84	Classe A (ou 1); rapport 3-12071

APPLICATIONS : Surfaces planes et lisses; visuels de point de vente; décoration intérieure; décalques et autocollants.

Résistance à la flamme : essai FTMS 191, méthode 5903; classements complémentaires ci-dessus. Pour un aéroport, un hôtel, un hôpital ou tout espace soumis à des exigences incendie, faire valider le montage prévu. Ces résultats concernent le matériau testé et ne certifient pas automatiquement la murale imprimée et posée. Données : fiche Muraltac Linen fournie par Murale Design et certificats du fabricant.

Certificat CAN/ULC-S102 (PDF)

Certificat ASTM E84 (PDF)